



N. 14

**CAOBAR, S. A.**  
CAOLINES Y SÍLICES

ene-19

**AFC**

**ANÁLISIS QUÍMICO**

	<u>%</u>
SiO <sub>2</sub>	88,00 +/- 2,0
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	7,00 +/- 2,0
TiO <sub>2</sub>	máximo 0,18
CaO	máximo 0,40
K <sub>2</sub> O	2,50 +/- 1,0
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	máximo 0,18
P.C.	2,00 +/- 1,0

**FORMAS DE SUMINISTRO**

Granel

Oficinas y planta:

Carretera N-II; Km.- 60  
19193 Taracena (Guadalajara)España  
Tel. 949227165  
Fax 949216903

Minas:

19463 Poveda de la Sierra  
Guadalajara (España)

**APLICACIONES**

Pastas cerámicas