



Caobar, S.A.

**CAOBAR, S. A.**  
CAOLINES Y SÍLICES

ene-19

**AFC/K**

**ANÁLISIS QUÍMICO**

	<u>%</u>
SiO <sub>2</sub>	86,00 +/- 2,0
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	7,50 +/- 1
TiO <sub>2</sub>	0,08 +/- 0,03
CaO	0,6 +/- 0,2
K <sub>2</sub> O	3,50 +/- 0,3
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,10 +/- 0,03
P.C.	2,00 +/- 1,0

**HUMEDAD(%)** 5,0 +/- 3,0

**FORMAS DE SUMINISTRO**

GRANULOMETIA < 8 mm

Oficinas y planta:

Carretera N-II; Km.- 60  
19193 Taracena (Guadalajara)España  
Tel. 949227165  
Fax 949216903

Minas:

19463 Poveda de la Sierra  
Guadalajara (España)

**APLICACIONES**

Pastas cerámicas