



enero 2020

# CAOBAR, S. A.

CAOLINES Y SÍLICES

## BORRAS

### ANÁLISIS QUÍMICO

	<u>%</u>
SiO <sub>2</sub>	95,00 +/- 3,00
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4,00 +/- 3,00
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,10 +/- 0,05
TiO <sub>2</sub>	0,04 +/- 0,02
CaO	0,10 +/- 0,05
K <sub>2</sub> O	1,50 +/- 1,00

### ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

<u>micras (Laser)</u>	<u>%</u>
< 40	10 +/- 5
< 53	15 +/- 10
< 63	20 +/- 10
< 80	35 +/- 10
< 100	50 +/- 10
< 150	75 +/- 10
< 200	85 +/- 10
< 300	97 +/- 5
< 500	97 +/- 3

#### Oficinas y planta:

Carretera N-II; Km.- 60  
19193 Taracena (Guadalajara) España  
Tel. 949227165  
Fax 949216903

#### Minas:

19463 Poveda de la Sierra  
Guadalajara (España)