



N. 35

CAOBAR, S. A.
CAOLINES Y SÍLICES

ene-19

CAOLIN C/N

ANÁLISIS QUÍMICO

	<u>%</u>
SiO ₂	Máx. 72
Al ₂ O ₃	22,00 +/- 2,0
Fe ₂ O ₃	Máx. 0,4
TiO ₂	Máx. 0,2
CaO	Máx. 0,2
K ₂ O	Máx. 3,0
P.C	6,0 +/- 1,0

ANÁLISIS GRANULOMETRICO

	<u>%</u>
> 45um	15 +/- 10

HUMEDAD Máx. 16 %

BLANCURA(1280°C) Mín. 82

FORMAS DE SUMINISTRO

Caolín granulado

Oficinas y planta:

Carretera N-II; Km.- 60
19193 Taracena (Guadalajara)España
Tel. 949227165
Fax 949216903

Minas:

19463 Poveda de la Sierra
Guadalajara (España)

APLICACIONES

Pavimentos y revestimientos cerámicos,
loza,cemento blanco, refractarios.