



N. 32

CAOBAR, S. A.
CAOLINES Y SÍLICES

ene-19

ARENA CN-0,4

ANÁLISIS QUÍMICO

	<u>%</u>
SiO ₂	Mín. 98
Al ₂ O ₃	Máx. 0,8
Fe ₂ O ₃	Máx. 0,03
TiO ₂	Máx. 0,04
CaO	Máx. 0,2
K ₂ O	Máx. 0,2

ANÁLISIS GRANULOMETRICO

<u>mm</u>	<u>%</u>
> 0,5	Máx. 10
< 0,1	Máx. 4

Oficinas y planta:

Carretera N-II; Km.- 60
19193 Taracena (Guadalajara)España
Tel. 949227165
Fax 949216903

Minas:

19463 Poveda de la Sierra
Guadalajara (España)