



CAOLIN CALCINADO
KC-100

Oficinas y planta:

Carretera N-II; Km.- 60
19193 Taracena (Guadalajara)España
Tel. 949227165
Fax 949216903

Minas:

19463 Poveda de la Sierra
Guadalajara (España)

ANÁLISIS QUÍMICO

	<u>%</u>
SiO ₂	49 - 55%
Al ₂ O ₃	42 - 46%
Fe ₂ O ₃	0,4% Max.
TiO ₂	0,8% Max.
CaO	0,5% Max.
K ₂ O	0,1% Max.
Na ₂ O	0,2% Max.
MnO	0,004% Max.
MgO	0,3% Max.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Blancura(ISO 457nm)	93 Min.
> 45 micras	0,005% Max.
< 2 micras	80% Min.
Humedad	0,5% Máx.
Absorción de aceite	50-60 g/100g
Ph	5,5 - 7,5

APLICACIONES

Refractarios, papel, cerámica,
fritas y esmaltes cerámicos

