



N. 16

CAOBAR, S. A.
CAOLINES Y SÍLICES

ene-19

Q-100

ANÁLISIS QUÍMICO

	<u>%</u>
SiO ₂	99,00 +/- 0,5
Al ₂ O ₃	máx. 0,6
Fe ₂ O ₃	0,04 +/- 0,01
TiO ₂	0,02 +/- 0,01
Na ₂ O	0,01 +/- 0,01
K ₂ O	0,15 +/- 0,05
CaO	0,08 +/- 0,05
MgO	0,01 +/- 0,01
P.C.	0,26 +/- 0,05

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

	<u>%</u>
> 100um	3 +/- 2
> 45um	30 +/- 4
D50	30 +/- 5

FORMAS DE SUMINISTRO

Granel
Big-bags

Oficinas y planta:

Carretera N-II; Km.- 60
19193 Taracena (Guadalajara)España
Tel. 949227165
Fax 949216903

Minas:

19463 Poveda de la Sierra
Guadalajara (España)

APLICACIONES

Fritas y esmaltes cerámicos
Pinturas
Cauchos
Vitrificados
Fibra de vidrio
Resinas
Pastas cerámicas