



Caobar, S.A.

CAOBAR, S. A.
CAOLINES Y SÍLICES

N. 17

ene-19

Q - 75

ANÁLISIS QUÍMICO

	<u>%</u>
SiO ₂	99,00 +/- 0,5
Al ₂ O ₃	<i>Máx. 0,6</i>
Fe ₂ O ₃	0,04 +/- 0,01
TiO ₂	0,02 +/- 0,01
Na ₂ O	0,01 +/- 0,01
K ₂ O	0,15 +/- 0,05
CaO	0,08 +/- 0,05
MgO	0,01 +/- 0,01
P.C.	0,26 +/- 0,05

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

	<u>%</u>
> 45um	Máx. 10

Oficinas y planta:

Carretera N-II; Km.- 60
19193 Taracena (Guadalajara) España
Tel. 949227165
Fax 949216903

Minas:

19463 Poveda de la Sierra
Guadalajara (España)

FORMAS DE SUMINISTRO

Granel
Big-bags

APLICACIONES

Fritas y esmaltes cerámicos
Pinturas
Cauchos
Vitrificados
Fibra de vidrio
Resinas
Pastas cerámicas