



N. 10

**CAOBAR, S. A.**  
CAOLINES Y SÍLICES

ene-19

## ARENA S - 1.5

### ANÁLISIS QUÍMICO

	<u>%</u>
SiO <sub>2</sub>	99,10 +/- 0,3
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,30 +/- 0,2
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,02 +/- 0,01
TiO <sub>2</sub>	0,02 +/- 0,01
CaO	0,05 +/- 0,03
K <sub>2</sub> O	0,05 +/- 0,03

### ANÁLISIS GRANULOMETRICO

<u>mm</u>	<u>%</u>
2- 1,5	1 - 15
< 0,6	0 - 10

#### Oficinas y planta:

Carretera N-II; Km.- 60  
19193 Taracena (Guadalajara)España  
Tel. 949227165  
Fax 949216903

#### Minas:

19463 Poveda de la Sierra  
Guadalajara (España)