



N. 11

**CAOBAR, S. A.**  
CAOLINES Y SÍLICES

ene-19

## ARENA S - 1

### ANÁLISIS QUÍMICO

	<u>%</u>
SiO <sub>2</sub>	Mín. 98,2
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Máx. 0,80
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Máx. 0,05
TiO <sub>2</sub>	Máx. 0,03
CaO	Máx. 0,20
K <sub>2</sub> O	Máx. 0,20

### ANÁLISIS GRANULOMETRICO

<u>mm</u>	<u>%</u>
2-1	0 - 6
< 0,3	0 - 20

#### Oficinas y planta:

Carretera N-II; Km.- 60  
19193 Taracena (Guadalajara)España  
Tel. 949227165  
Fax 949216903

#### Minas:

19463 Poveda de la Sierra  
Guadalajara (España)