



N. 8

CAOBAR, S. A.
CAOLINES Y SÍLICES

ene-19

ARENA S - 4

ANÁLISIS QUÍMICO

	<u>%</u>
SiO ₂	99,10 +/- 0,3
Al ₂ O ₃	0,30 +/- 0,2
Fe ₂ O ₃	0,014 +/- 0,01
TiO ₂	0,02 +/- 0,01
CaO	0,05 +/- 0,03
K ₂ O	0,05 +/- 0,03

ANÁLISIS GRANULOMETRICO

<u>mm</u>	<u>%</u>
> 4	0 - 20
< 2	Máx. 30

Oficinas y planta:

Carretera N-II; Km.- 60
19193 Taracena (Guadalajara)España
Tel. 949227165
Fax 949216903

Minas:

19463 Poveda de la Sierra
Guadalajara (España)